

试 验 报 告

TEST REPORT
(AFTER 2 YEARS)

HIGHWAY BETWEEN SHANGHAI
& OTHER CITY (LINGPAO)

委托单位：上海沪宁实业有限责任公司

试验单位：同济大学道路与机场工程系

试验项目：[沥再生]TM沥青路面再生密封剂路用性能检测报告

日期：2006-9-15

BY: SHANGHAI TONGJI
UNIVERSITY

[沥再生]TM 沥青路面再生密封剂路用性能检测报告

为了检测[沥再生]TM 沥青路面再生密封剂在沪宁高速公路沥青路面预防性养护中的实际性能,上海沪宁实业有限责任公司委托上海市市政工程质量检测中心在沥再生试验路段上钻芯取样,同济大学道路与机场工程系进行实验室检测。

一、试验路段简况与取样地点

沪宁高速公路试验路段的桩号为 K11+800~K14+800,2004 年 7 月底对原路面实施沥再生预防性养护,沥再生的用量为 0.22kg/m^2 。

本次试验采用的芯样为路面钻芯取样法所取的芯样。2006 年 8 月,上海市市政工程质量检测中心在沪宁高速公路的沥再生试验路段上钻取了 8 个路面芯样,其桩号及位置如表 1 所示。

表 1 路面芯样的桩号及位置

编号	路面芯样的桩号及位置
1	K12+120, 行车道
2	K12+300, 行车道
3	K12+400, 行车道
4	K12+600, 行车道
5	K12+700, 行车道
6	K12+998, 行车道
7	K13+120, 行车道
8	K13+170, 行车道

LOCATION OF
CORE SAMPLES

CORE
NO

二、试验方法与过程

本次试验的目的是考察使用过沥再生的路面与未使用过沥再生的路面的沥青常规性能的差异。考虑到 2 年内沥再生渗透入路面的深度一般在 2cm 以内,本次试验分别取芯样上层 1cm 部分的沥青混合料和芯样表面以下 3~4cm 部分的沥青混合料作为使用过沥再生和未使用过沥再生的样品,进而做对比试验。具体的试验方法和步骤如下:

1. 沥青与石料的分离

按照中华人民共和国行业标准《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000)中 T 0722 的方法分别对使用过沥再生和未使用过沥再生的沥青混合料进行离心法抽提试验,得到沥青与三氯乙烯的混合液。具体方法为:首先将清洗干净并风干的芯样放入 95℃ 的烘箱中加热 30min,取出将其揉碎;然后取 1000g 左右的沥青混合料倒入分离器内,加入三氯乙烯将其浸没并用一根金属棒轻轻搅拌 2min 以充分溶解沥青,之后将两张圆环形滤纸垫在分离器的边缘上,加盖紧固,浸泡沥青混合料 30min;最后开动离心机转速逐渐增至 3000r/min,待沥青溶液全部从排出口流出后停机 3~5min,再从离心分离机上盖的孔中加入新的三氯乙烯,继续进行离心分离,直至从排出口流出的沥青溶液呈清澈的淡黄色为止。每批沥青混合料重复进行上述试验 3 次。试验结束后,每批沥青混合料可以得到大约 3500ml 三氯乙烯与沥青的混合液,从而实现了沥青与石料的分离。

2. 沥青与三氯乙烯的分离

由于沥青的沸点一般高于 350℃,而三氯乙烯的沸点只有 88℃,因此可以采用蒸馏法分离三氯乙烯与沥青的混合液。具体方法为:首先将三氯乙烯与沥青的混合液静置 24h,以使矿粉等杂质充分沉淀;然后将上层澄清的沥青与三氯乙烯的溶液倒入一个干净的瓷盆中,底部剩余的为矿粉等杂质,将其丢弃;最后将一只盛水的铝锅放在煤气灯上加热,待水开后将盛有沥青与三氯乙烯溶液的瓷盆放入铝锅内,并调整煤气流量保持水处于微沸状态。通过蒸馏,绝大部分三氯乙烯很快挥发出去,瓷盆内剩余的即为沥青与少量三氯乙烯的混合物,从而实现了沥青与三氯乙烯的分离。

3. 沥青常规性能试验

将上述试验过程回收得到的沥青倒入一只干净的小奶锅中,在电热板上稍微加热除去沥青中残留的少量三氯乙烯,然后按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000)中 T 0604-2000、T 0605-1993 和 T 0606-2000 的方法分别进行针入度、延度和软化点三项沥青常规性能试验。

三、试验结果

芯样回收沥青三大指标——针入度、延度和软化点的检测结果列于表 2。从表中数据可以看出,沪宁高速公路试验段路表以下 1cm 范围的路面在使用沥再生 2 年后,沥青的针入度、延度和软化点分别改善了 55.6%、>100.0% 和 10.0%。

TEST RESULTS AFTER 2 YEARS

表 2 沪宁高速公路芯样回收沥青的三大指标检测结果

试验项目	单位	未使用沥再生	使用沥再生 2 年后	改善率
针入度 (25°C, 100g, 5s)	0.1mm	18.0	28.0	55.6%
延度 (5cm/min, 25°C)	cm	28.5	>100	>100%
软化点 (环球法)	°C	65.0	58.5	10.0%

PENETRATION

DUCTILITY

SOFTENING PT.

↑
BEFORE

↑
AFTER
2 YEARS

↑
IMPROVEMENT
RATE

四、结论

1. 沥再生具有很强的渗透能力。根据清洗后芯样的表面观察与测量，沥再生使用 2 年后渗透入路表以下 15~20mm。

FROM EYE INSPECTION, PENETRATION REACHED TO 15-20mm BELOW SURFACE

2. 沥再生可以使旧沥青路面的沥青性能获得明显恢复和改善。根据芯样的检测结果可以看出，使用沥再生后，原路面表面以下 1cm 范围内沥青的硬度或粘稠度显著下降，延展性大幅增加，抗老化性能明显提高。

IT REJUVENATES AT LEAST 1cm AND HARDNESS AND VISCOSITY DECREASE, AND DUCTILITY INCREASES

3. 沥再生可以显著改善路面的外观。未使用沥再生的路面表面泛白，比较干燥；使用过沥再生的路面表面显得均匀、黝黑、湿润，十分美观。

SURFACE LOOKS LOT BETTER, EVENLY BLACKENED AND MOIST

4. 沥再生可以延缓路面松散和防止路面渗水。未使用沥再生的芯样表面呈现松散迹象；而使用过沥再生的芯样表面比较致密，没有松散迹象。

WITHOUT, ROAD SURFACE LOOKS LOOSENED WITH, ROAD SURFACE LOOKS TIGHTENED

五、特别说明

本试验报告仅对芯样负责。

同济大学道路与机场工程系

主要试验人员：高镇都

2006-9-15

BY:

SHANGHAI TONGJI UNIVERSITY